



WIEDZA

BUDOWNICTWO – CEGŁY, BŁOCKI, PUSTAKI

POROTHERM P+W		Pustak ceramiczny do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych. Murowany jest na „pióro-wpust”, nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych	WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA	
PUSTAK MAX 220 - (PUSTAK 30)			CEGIELNIA PRZECŁAW	ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, osłonowe i wypełniające w konstrukcjach szkieletowych
CEGŁA MODULARNA 220 - (CEGŁA 9)			CEGIELNIA PRZECŁAW	warstwy zewnętrzne muru, osłony izolacji termicznej ścian, ścian działowych
PUSTAK DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH			CEGIELNIA PRZECŁAW	przewody dymowe i wentylacyjne w obiektach budowanych metodami tradycyjnymi
CEGŁA PEŁNA			CEGIELNIA PRZECŁAW	ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany podziemne, przewodów kominowych, sklepień
CEGŁA DZIURAWKA			CEGIELNIA PRZECŁAW	ścianki działowe, ściany osłonowe oraz lekkie stropy typu Kleina
BŁOZEK SILIKATOWY		Gęstość: 1,6 g/mm ³ . Elementy wapienno-piaskowe Silka do wznoszenia konstrukcji murowych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i inwentarskim. Produkcja z naturalnych surowców - piasku, wapna i wody, oraz duża gęstość bloków	YTONG - SILKA	ŚCIANY POMIĘDZY MIESZKANIAMI
CEGŁA PEŁNA		Cegła wapienno-piaskowa z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%). Kasa reakcji na ogień A1, ściana z silikatów o grubości 15 cm jest w stanie zachować nośność, szczelność i izolacyjność przez ponad 240 minut przy pełnym obciążeniu ogniowym	GRUPA SILIKATY	ŚCIANY KUCHNIE, ŁAZIENKI

SILIKAT A12 ELEMENT MUROWY SILIKATOWY, PEŁNY			SILIKATY BIAŁYSTOK	ściany działowe, wypełniające zewnątrzne i wewnętrzne
SILIKAT PW24/25 PUSTAK SILIKATOWY WENTYLACYJNY			SILIKATY BIAŁYSTOK	przewody wentylacyjne w połączeniu ze ścianami budynków
BETON KOMÓRKOWY YTONG		surowce naturalne: piasek, wapno, woda oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Środek porotwórczy – pasta aluminiowa wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym generuje pory	YTONG - SILKA	wznoszenie ścian konstrukcyjnych budynków do 3-4 kondygnacji
MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE MULTIPOR		mineralne płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego, gęstość do 115 kg/m ³ . Wysoka przepuszczalności pary wodnej ($\mu = 3$), zdolność do bardzo szybkiego wysychania, jako izolacja od wewnątrz bez paroizolacji.	YTONG - SILKA	
MULTIGIPS BLOK GIPSOWY		płyty gipsowe na wpust i pióro. Do wykończenia - gładź szpachlowa gipsowa Casonic Glätt & Füll Innenspachtel. Standardowe wymiary: 80 mm×666 mm×500 mm lub 100 mm×666 mm×500 mm	VG-ORTH POLSKA	
BLOK GIPSOWY MULTIGIPS HYDRO		wersja zielona wodoodporna, do łączenia służy specjalny klej odporny na działanie wody, barwiony na zielono	VG-ORTH POLSKA	
BLOK GIPSOWY RIGIROC ZWYKŁY		Różowy – gęstość maksymalna 1500 g/cm ³ , Naturalny – gęstość maksymalna 1100 g/cm ³ , Żółty – gęstość maksymalna 800 g/cm ³ , Niebieski – absorpcja wody do 5%, Zielony – absorpcja wody do 2,5%	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION	
BLOK GIPSOWY WODA RIGIPS				